

SpectraSyn™ MaX 3.5

高级聚 α 烯烃 (PAO) 流体

产品说明

SpectraSyn™ MaX 3.5 是新一代聚 α 烯烃 (PAO), 它具备独特的化学结构, 可在低粘度和低挥发性间实现卓越平衡。SpectraSyn™ MaX PAO 3.5 可提供更好的氧化安定性, 更优的润滑性和低牵引力, 更卓越的低温性能, 其闪点较传统 PAO 也有提升。SpectraSyn™ MaX PAO 3.5 作为发动机和传动系合成润滑油的主要基础油, 可进一步提升其燃油经济性。SpectraSyn™ MaX PAO 3.5 也可针对电动车传动和电子马达等应用同时提供更优的能效和热管理优势, 这一优势也可扩展用于其他工业应用中。

总览

供货地区 ¹	- 北美洲 - 非洲和中东	- 拉丁美洲 - 欧洲	亚太地区
修订日期	03/10/2021		

基础	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
比重 ² (60.1° F (15.6° C))	0.817	0.817	ASTM D4052
外观 (0° F (-18° C))	光亮透明	光亮透明	Visual
颜色	< 0.5	< 0.5	ASTM D1500
运动粘度 ²			ASTM D445
212° F (100° C)	3.5 cSt	3.5 mm ² /s	
104° F (40° C)	14.3 cSt	14.3 mm ² /s	
-40° F (-40° C)	1670 cSt	1670 mm ² /s	
粘度指数	129	129	ASTM D2270
倾点	< -108 ° F	< -78 ° C	ASTM D5950/D97
闪点 (COC)	453 ° F	234 ° C	ASTM D92
Noack 挥发率 ²	< 11.6 wt%	< 11.6 wt%	ASTM D5800/DIN 51581
水含量	< 9 ppm	< 9 ppm	ASTM D6304
总酸值	< 0.0200 mg K/g	< 0.0200 mg K/g	ASTM D974 (mod)

流动性	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
用微型旋转粘度计测定的表观粘度 ² (-40° F (-40° C))	1317 cP	1317 cP	ASTM D4684
布氏粘度 ² (-40° F (-40° C))	1255 cP	1255 cP	ASTM D2983
冷启动模拟器 ²			ASTM D5293
-22° F (-30° C)	518 cP	518 cP	
-31° F (-35° C)	790 cP	790 cP	

热性能	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
密度修正系数 ³	6.73E-4 (g/cm ³)/° C	6.73E-4 (g/cm ³)/° C	ASTM D1250
燃点 (COC) ²	489 ° F	254 ° C	ASTM D92
蒸发损失 ² (401° F (205° C), 6.5 hr)	4.0 wt%	4.0 wt%	ASTM D972 (mod)
蒸汽压 ³ (302° F (150° C))	0.2 mm Hg	0.2 mm Hg	ASTM D2879

性能	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
介电常数 ³ (77° F (25° C))	2.08	2.08	ASTM D924
介电强度 ³	34.0 kV	34.0 kV	ASTM D877
高温高剪切粘度 ²	1.29 cP	1.29 cP	ASTM D5481

溶解度	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
苯胺点 ³	244.9 ° F	118.3 ° C	ASTM D611

补充信息

矿物油技术白皮书, 21 CFR 178.3620(b) 美国国家卫生基金会 (NSF) 白皮书, 分类 H1, 与食品间接或偶然性接触的润滑剂

SpectraSyn™ MaX 3.5

高级聚 α 烯烃 (PAO) 流体

法律声明

有关详细的产品监管信息，请联系客户服务。

备注

典型数值：此等典型数值不应被解释为规格。

¹ 在所标识的可供应区域的一个或多个国家/地区中可能无法供应此产品。请联系您的销售代表以获取完整的可供应国家/地区列表

² 由单一样品或两份样品的平均值确定

³ 计算值

标准免责声明中文译文 www.exxonmobilchemical.com/ContactUs

©2024 埃克森美孚。埃克森美孚 (ExxonMobil)，埃克森美孚的徽标 (ExxonMobil logo) 及连接的“X”设计和在本文件中使用的所有其他产品或服务名称，除非另有标明，否则均为埃克森美孚的商标。未经埃克森美孚的事先书面授权，不得分发、展示、复印或改变本文件。使用者可在埃克森美孚授权的范围内，分发、展示和/或复印本文件，但必须毫无改动并保持其完整性，包括所有的页眉、脚注、免责声明及其它信息。使用者不可将本文件全文或部份复制到任何网站。埃克森美孚不保证典型（或其它）数值。本文件包含的所有数据是基于代表性样品的分析，而不是实际运送的产品。本文件所含信息仅是所指明的产品或材料未与任何其它产品或材料结合使用时的相关信息。我们的信息基于收集之日被认为可靠的数据，但是，我们并不明示或暗示地陈述、担保或以其它方式保证此信息或所描述产品、材料或工艺的适销性、适宜于某一特定用途、不侵犯专利权、适用性、准确性、可靠性或完整性。使用者对在其感兴趣的领域使用该材料、产品或工艺所做的一切决定负全部责任。我们明确声明将不对由于任何人使用或依赖本文件所含任何信息而导致的或与此相关的直接或间接遭受或者产生的任何损失、损害或伤害承担责任。本文件不应视作我们对任何非埃克森美孚产品或工艺的认可，并且我们明确否认任何相反的含意。“我们”、“我们的”、“埃克森美孚化工”埃克森美孚产品方案业务”等词语均为方便而使用，埃克森美孚产品方案业务公司、埃克森美孚公司，或由它们直接或间接控制的任何关联公司中的一家或者多家。

exxonmobilchemical.com